



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛСР. БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ»  
188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, гп. Кузнечное  
здание АБК-2 производства №2, литер Ж, кабинет 203

**ПАСПОРТ № РПОН0001271 от 09.07.2019**

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Номер партии РПОН0001271 Количество - вагонов V=179,03м³

Отгрузка от 09.07.2019

**Щебень гранитный фр. от 5 до 20 мм**

Месторождение: "Ровное-1"

1. Зерновой состав щебня (полные остатки на ситах, % по массе)

Диаметр сита	Факт	По ГОСТ
25	0,1	До 0,5
20	6,7	До 10
12,5	54,8	От 30 до 60
5	96,6	От 90 до 100

2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	16,2
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	0,6
4. Содержание глины в комках, % по массе	отсутствует
5. Марка щебня по прочности (дробимости)	1200
6. Марка щебня по истираемости	И1
7. Содержание зерен слабых пород, % по массе	отсутствуют
8. Морозостойкость щебня	F300
9. Насыпная плотность щебня, кг/м³	1370
10. Аэфф. естественных радионуклидов, Бк/кг	157
11. Устойчивость структуры против распадов, %	0,3

Содержание вредных компонентов и примесей:	Факт	По ГОСТ
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах, ммоль/л	5,7	не более 50,0
Сульфаты и сульфиды в пересчете на SO <sub>3</sub> , % по массе	до 0,1	не более 1,5
Пирит, % по массе	до 0,1	не более 4,0
Галогидные соединения в пересчете на ион хлора, % по массе	до 0,05	не более 0,1

Щебень выпускается по ГОСТ 8267-93. <<Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ>>

По вопросам подлинности данного документа обращаться в Испытательную лабораторию - направление "Щебень" АО «ЛСР. Базовые», 188751, Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное, тел. 7777745 доб.5910; Свидетельство об аттестации на техническую компетентность №БРО1.01.806.055, выдано ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ», действительно до 22 июня 2021 г.

АО «ЛСР. Базовые»  
Служба качества  
Контроль Испытательная лаборатория

Отгрузка от 09.07.2019